



ARAKRIL AT 5044®

ARAKRIL AT 5044 çok sert stiren/akrilik binder olup, APEO ve Formaldehit-free polimer emülsiyonudur.

Özellikler

	UNIT	VALUE	TEST METHOD
Katı 1/2 h 150 °C)	%	44±1	DIN EN ISO 3251
pH		2.0-4.0	DIN ISO 976
Viskozite Brookfield RVDV-II	mPas	Mak.300	DIN EN ISO 2555

Ek Bilgi

Bu datalar ürün hakkında bilgi vermek içindir. Teknik şartnameye tabi tutulamaz.

	UNIT	VALUE	TEST METHOD
MFFT	°C	25± 2	ISO 2115
Yoğunluk	g/cm ³	1.06	ISO 8962
İyonik Yük		Nonyonik	
Film Görünüşü		Berrak ve Parlak	
T _g	°C	34± 2	DIN 53 765(DSC)

Tavsiye edilen Uygulamalar

Dokusuz Yüzey Uygulamaları
Astarlama Uygulamaları
Ve kaplama Uygulamaları

Uygulama

ARAKRIL AT 5044 stiren/akrilik emülsiyon polimeridir. Başlıca kullanım alanları keçemsi, dokusuz yüzeyler ve kaplama uygulamalarıdır. Kimyasallara karşı olan yüksek direnci **ARAKRIL AT 5044**'yi yıkama ve kuru temizleme proseslerinde öne çıkarır.

Su ile bütün oranlarda karışabilir ve çözülebilir. Ayrıca diğer dispersiyonlarla da kararlı karışımlar oluşturur.

Maksimum çapraz bağlama yoğunluğuna erişebilmek için, prosesiniz boyunca asit ya da katalist kullanmanız önerilir.



Depolama Koşulları

Mikroorganizmalara karşı korunma sağlamak amacıyla, dispersiyon bazı başlangıç koruyucu ajanları içerir. Ancak uzun depolama şartlarında, mikrobiyal kirlenmeyi daha fazla önlemek amacıyla uygun bir koruyucu ajan eklenebilir. Bu koruyucunun etkisi ve uygunluğu ile ilgili gerekli kontroller yapılmalıdır. Sevkiyat sırasında, tank ve boruların yeterince temiz olması gerekir.

Sıcaklığı 5 ile 35°C arasında olan ortamlarda kapalı varil ve bidonlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Ürünün homojenliğini korumak için kullanılmak istenen miktar alındıktan sonra, **ARAKRIL AT 5044** içeren konteynırın ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Donmaya karşı koruyunuz.

Ürünün film oluşturma özelliği sebebiyle kabuklar oluşabilir. Ürünün kullanılmadan önce kaba filtreden süzülmesi önerilir.

Bu teknik bültende yer alan datalar kalite kontrol laboratuvarlarımız tarafından belirlenmiştir. Fakat depolama zamanı ve şartlarına bağlı olarak teknik bültende verilen datalarda değişme ve sapmalar olabilir.